



LASUR

LANGZEITSCHUTZ «Die KLASSIKER»

- ▶ Hochbeständige Harze gegen Veränderungen des Holzes
- ▶ Tropfen-Stopp Textur
- ▶ Wasserabweisend & UV-Schutz

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 Schichten



Komplette
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Reinigung



VERWENDUNG

• Im Aussenbereich, dem Wetter ausgesetzt
Holztäfelungen: Rollläden, Tore, Zäune, Fenster, Paneele
(Vertäfelung), Balken ... Für europäische und exotische
Holzarten geeignet. Haftet auf allen alten
lösemittelhaltigen Lasuren.

EIGENSCHAFTEN

- Hoher wasserabweisender Schutz. Wasser dringt nicht ein und perlt ab.
- Hoher Schutz vor Sonnenstrahlen (Anti UV).
- Einfache vertikale Anwendung durch das Anti-Tropf System.
- Trocknet schnell und gibt vollen Schutz innert einem ½ Tag. Ohne unangenehm Geruch.

Kollektion die Klassiker

Die Lasuren der Kollektion Klassischer geben sich dezent. Sie erhalten die natürliche Schönheit des Holzes mit einer Farbpalette, die Naturtöne authentisch zur Geltung bringt. Dank ihres Hohen Schutzes behält Holz im Aussenbereich über einen langen Zeitraum eine schöne, satinierte Optik.



Lasur Langzeitschutz « Die Klassiker »

VORBEREITUNG

Das Holz muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.

- Rohholz: schleifen und entstauben.
- Bereits lasiertes Holz abbürsten, um die nicht haftenden Teile zu entfernen.
- Bereits lackiertes oder gebeiztes Holz: Reinigung mit Hilfe des Super- Abbeizers V33. Mit Wasser spülen und danach 24 Stunden trocknen lassen. Schleifen und entstauben.
- Holz mit Fett- oder Ölspuren: Reinigung mit einem Lösungsmittel.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch mit einem Stab gut umrühren. Der Farbton im Topf entspricht nicht dem gewünschten Ergebnis nach einigen Minuten Trocknens:

- Tragen Sie 2 Schichten mit dem Pinsel oder der Farbpistole auf (Verdünnung 10% Wasser) oder mit dem Roller (Speziallasur).
- Nach dem ersten Anstrich, die Oberfläche mit feinem Schmirgelpapier glatt reiben.
- Bei neuem, dem Wetter ausgesetzten Holz, ist es empfehlenswert, vor allem für helle Farbtöne, eine 3. Lasurschicht aufzutragen.
- Ideale Anwendungsbedingungen: zwischen 12° und 25°C.
- Transparenter Lack benutzt man nur bei Renovationen von schon lasiertem und angestrichenem Holz, oder um andere Farbtöne abzuschwächen.

FORDERUNG

Je nach Ausstellung und Wetterbedingungen ist die Dauer von 8 Jahren. Diese Dauer kann in folgenden Fällen verringert sein: Bei Holzflächen, die extremen klimatischen Bedingungen oder ständiger Feuchtigkeit (kein Wasserablauf) ausgesetzt sind. Die Forderung auf Rückerstattung ist somit begrenzt (Vorweisen des Kassenzettels und dem Gebinde) und betrifft nur den Lasuraspekt.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN

VERTRÄGT KAUM FROST. EUH208: Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen. EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 4g/l VOC. Zur Aufbewahrung dieses Produktes, empfehlen wir nach Gebrauch, die restliche Flüssigkeit in ein kleineres Gebinde umzufüllen, und dieses gut zu verschliessen. Das Werkzeug reichlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Verpackung nach Gebrauch wieder schliessen.



Lasur Langzeitschutz « Die Klassiker »

FARBEN



Farblos



Eiche
Hell



Oregon
Kiefer



Kirschbaum



Eiche
Mittel



Eiche
Dunkel



Eiche
Goldbraun



Natur

VERPACKEN



0,75 L



2,5 L