



Lasur KLASSISCHER SCHUTZ

- ▶ Schutz und Dekor aller Holzarten. Eignung für neues und altes Holz
- ▶ Einfache Behandlung

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 schichten



Komplette
Trocknung



Aspekt

Ergiebigkeit

Reinigung



VERWENDUNG

- Im Aussenbereich, dem Wetter ausgesetzten Holztafelungen: Fensterläden, Türen, Fenster, Täfelung... Für europäische und exotische Holzarten geeignet. Haftet auf allen alten lösemittelhaltigen Lasuren.

EIGENSCHAFTEN

- Seidenmatte Lasur auf alkydharzbasis, für Schutzanstriche und dekorative Gestaltung von Holzbauten im Aussenbereich. Wirkt wasserabweisend und ist UV-beständig.

3 IN 1: durchdringt, dekoriert und imprägniert

Der V33 Classic Protection-Lack schützt nicht nur vor klimatischen Einflüssen und ultravioletten Strahlen. Dank seiner Formulierung dringt Protection Classique tief in die Holzfasern ein und schützt so nachhaltig.



Lasur klassischer Schutz

VORBEREITUNG

Das Holz muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.

- Rohholz: schleifen und entstauben.
- Bereits lasiertes Holz abbürsten, um die nicht haftenden Teile zu entfernen.
- Bereits lackiertes oder gebeiztes Holz: Reinigung mit Hilfe des Super- Abbeizers V33. Mit Wasser spülen und danach 24 Stunden trocknen lassen. Schleifen und entstauben.
- Holz mit Fett- oder Ölspuren: Reinigung mit einem Lösungsmittel.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch mit einem Stab gut umrühren.

- Tragen Sie 2 Schichten mit dem Pinsel oder der Farbpistole auf.
- Nach dem ersten Anstrich, die Oberfläche mit feinem Schmirgelpapier glatt reiben.
- Zwischen zwei Anstrichen 6 Stunden trocknen lassen: seidenglänzendes Aussehen; oder 24 Stunden: seidenglänzendes Aussehen.
- Bei neuem, dem Wetter ausgesetzten Holz, ist es empfehlenswert, vor allem für helle Farbtöne, eine 3. Lasurschicht aufzutragen. Ideale Anwendungsbedingungen: zwischen 12° und 25°C. Transparenter Lack benutzt man nur bei Renovationen von schon lasiertem und angestrichenem Holz, oder um andere Farbtöne abzuschwächen.

FORDERUNG

Je nach Ausstellung und Wetterbedingungen ist die Dauer von 4 Jahren. Diese Dauer kann in folgenden Fällen verringert sein: Bei Holzflächen, die extremen klimatischen Bedingungen oder ständiger Feuchtigkeit (kein Wasserablauf) ausgesetzt sind. Die Forderung auf Rückerstattung ist somit begrenzt (Vorweisen des Kassenzettels und dem Gebinde) und betrifft nur den Lasuraspekt.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN

ACHTUNG – EUH208: Enthält Tallöfettsäuren, Trimere von C18 ungesättigten Fettsäure und methylethylketoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Cat. A/e): 400g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400g/l VOC.



Lasur klassischer Schutz

FARBEN



Farblos



Eiche Hell



Eiche
rustikal



Ebenholz



Oregon
Kiefer



Exotikholz



Kastanie



Nordische
Kiefer

VERPACKEN



0,75 L



2,5 L