



Aussenlack

- Hoher Schutz vor Sonne, Frost und Schnee
- UV- und Feuchtigkeitssperre
- Elastisch, passt sich der Ausdehnung des Holzes an

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 schichten



Komplette
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Reinigung



BESTIMMUNG

Chalets, hölzerne Abstellgleise am Meer, in den Bergen. Jede freiliegende Außenverkleidung (Türen, Fensterläden, Fenster ...).

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertige glänzende klare Oberfläche.
- Ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit (-40°C/+60°C).
- Hohe Konzentration an UV-Mitteln.

EXTREM SCHUTZ, AUCH NULL!

Dank seiner speziellen Formulierung ist der wetterfeste V33-Lack ein perfekter Anstrich für extreme Klimaveränderungen, da er dank der hochwertigsten Harze reich an UV-Schutzmitteln und elastischen Mitteln ist.



Aussenlack

VORBEREITUNG

- Rohes Holz: abbürsten und entstauben.
- Lackiertes oder lasiertes Holz: mit Schleifpapier abschleifen.

ANWENDUNG

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Mit einem Pinsel oder mit der Spritzpistole 2 bis 3 Schichten auftragen.
- Für optimales Resultat zwischen den Schichten mit feinem Schleifpapier abschleifen und vorsichtig entstauben, dann nächste Schicht auftragen.
- Ideale Bedingungen fürs Auftragen: zwischen 12 und 25°C trockenes Wetter.

TIPPS VON V33

- Lagern Sie das Produkt unter Vakuum in einem Glasbehälter und an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN

R10 : Entzündlich. R66 : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. S2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S23 : Dampf nicht einatmen. S29 : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S46 : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S51 : Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/c): 500 g/l (2007) / y 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400g/l VOC.

FARBEN



Farblos

VERPACKEN



0,75 L



2,5 L