



Versiegelung Hohe Beanspruchung

- ▶ Sehr Langanhaltender Schutz
- ▶ Bringt die Schönheit des Holzes zur Geltung

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 schichten



Komplette
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Reinigung



Geeignet für

- Parkette, Fußböden, Treppen aus altem oder neuem europäischen oder exotischen Holz.
- Ideal geeignet für häufig genutzte Wohnbereiche: Eingänge, Flure, Aufenthaltsräume.
- Kompatibel mit Solarheizsystemen.

EIGENSCHAFTEN

- Mit Polycarbonatharzen angereichert, um maximale Festigkeit zu gewährleisten.
- Langzeitschutz auch in Gegenden mit hohem Verkehrsaufkommen und ständigen Einschränkungen.
- Verbessert das Holz und seine Maserung.



Die Polycarbonatharze bieten einen sehr widerstandsfähigen und haltbaren transparenten Film für außergewöhnlichen Schutz des Parketts und eine hohe Beständigkeit gegen häufigen Durchgang. Darüber hinaus gewährleistet die Folie eine extreme Flexibilität, um Stöße zu absorbieren, so dass der Boden seine Schönheit behält, ohne Schaden zu nehmen.



Versiegelung Hohe Beanspruchung

VORBEREITUNG

Das Holz muss blank, sauber und trocken sein.

- ROHPARKETTE: mechanisch mit Hilfe eines Schleifgeräts abschleifen (Schleifkörnung 120), anschließend sorgfältig abstauben.
- VERSIEGELTE, GEWACHSTE UND ALTE PARKETTE: in zwei Durchgängen mechanisch abschleifen (Körnung zunächst 60, dann 120), bis das Holz blank ist. Danach sorgfältig abstauben.
- Harziges blankes Holz (Teak, Afzelia...): unmittelbar vor Anwendung Ihres Versiegelungsmittels mit Hilfe eines Lösungsmittelreinigers entfetten

AUFBRINGUNG

Ideale Anwendungsbedingungen: zwischen 12° und 25°C auf trockenem Boden und vor Luftzug geschützt. Im Behältnis ist die Erscheinung milchigtrübe, diese verschwindet nach dem Trocknen.

1. Schütteln Sie den Behälter vor dem Gebrauch kräftig, damit sich die Inhaltsstoffe des Versieglers gut miteinander vermischen.
2. Versiegeln Sie mit Hilfe einer Bürste (weiche Borsten) oder einer Rolle (Borsten 12 mm), speziell mit dem "Acryl-Versiegelungsmittel".
3. Arbeiten Sie in sich kreuzenden, regelmäßigen und deckenden Schichten, indem Sie in Richtung der Holzmaserungen streichen.
4. Lassen Sie es 3 Stunden trocknen.
5. Schleifen Sie es leicht ab (Schleifkörnung 120), entstauben Sie und tragen Sie eine zweite Schichte. Tragen Sie, wenn erforderlich, einen dritten Anstrich ohne Zwischenschliff auf.
6. Lassen Sie es 24 Stunden trocknen. Betreten Sie das Zimmer in den ersten Tagen nach der Anwendung nur wenn notwendig.

Der optimale Widerstand des Versieglers wird nach 2 Wochen erreicht.

SICHERHEITSHINWEISE

EUH208: Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen. VOR FROST SCHÜTZEN. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/i): 140g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 55g/l VOC. Tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei, indem Sie Restbestände nicht in den Abfluss gießen. Schließen Sie das Produkt nach Gebrauch.



Versiegelung Hohe Beanspruchung

FARBEN



Farblos
matt



Farblos
seidenmatt



Farblos
glänzend

VERPACKEN



0,75 L



2,5 L